

DESCRIPCIÓN

LimePaint es una pintura extremadamente mate en polvo, que resulta especialmente adecuada para todo tipo de técnicas de pintura decorativa. El resultado final excepcional es un acabado decorativo sedoso y cálido, con un aspecto natural y vibrante y con más o menos matices de color. Esta pintura mineral eco amigable tiene una alta permeabilidad al vapor de agua y evita la aparición de moho.

SUPERFICIE

En interiores sobre todas las superficies minerales estables, así como sobre capas de pintura antiguas, madera, mdf y metal. La superficie debe tener una forma rígida, sólida, ser estable, estar seca y limpia, libre de capas separables (tales como polvo, grasa, partículas sueltas, etc.).

Superficies sin pintar:

En caso de superficies arenosas altamente absorbentes, aplique siempre, en primer lugar, 1 o 2 capas Uniwall Primer NF-21, antes de colocar LimePaint.

Superficies pintadas: lije/deslustre (con papel de lija grano 120-150) antes de aplicar Uniwall Primer NF-21.

PREPARACIÓN

LimePaint, envasado por 4 o 8 kg, se colorea con pigmentos en polvo Stooppen & Meeûs (5 % - 15 % de pigmento). Todos los pigmentos se pueden mezclar entre sí.

Mezcle el pigmento en la cantidad indicada de agua de preparación y luego añada gradualmente LimePaint.

Mezcle mecánicamente durante 3-5 minutos, hasta obtener una sustancia suave y homogénea.

Prepare siempre suficiente pintura para aplicar la capa de acabado en toda la superficie. Si fuera necesario, remover mientras tanto o añadir un poco de agua y mezclar de nuevo.

Atención: diluir y mezclar adicionalmente puede provocar diferencias de color

APLICACIÓN

LimePaint se aplica con una brocha de cal (Spalter), la primera capa se puede aplicar opcionalmente con un rodillo. Para más información sobre las diferentes técnicas, consulte el manual.

LimePaint puede protegerse contra la humedad y las manchas con el barniz Stooppen & Meeûs Uniwall 1KPUMATT. **Atención** cada protección debe aplicarse de forma homogénea y fina e incide más o menos en el color final y en las propiedades ecológicas y medioambientales. Uniwall 1KPUMatt se aplica con un rodillo de fieltro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Forma de presentación	Polvo blanco.
pH	11 a 12
Agua para la preparación	± 1-1,2 litros/kg, dependiendo de la superficie, la técnica y la pigmentación.
Adherencia	Muy buena adherencia en diversas superficies. Para evitar las diferencias de color provocadas por diferencia en absorción, aplique primero la imprimación Stooppen & Meeûs Uniwall NF21. <u>En el caso de superficies arenosas altamente absorbentes, aplique 2 capas Uniwall Primer NF21.</u>
Número de capas	1-2 capas dependiendo de la superficie y el aspecto deseado.
Consumo LimePaint	0,1-0,2 kg/m ² de polvo seco por capa. El consumo depende en gran medida de la superficie y el grosor de la capa.
Tiempo de procesamiento / vida útil	Una vez preparado, el producto puede espesar ligeramente, pero puede mezclarse una y otra vez y utilizarse durante semanas.
Tiempo de secado	1-5 horas dependiendo de la superficie base y de las condiciones. Se puede pintar inmediatamente después de que se haya secado.



since 1894 by

**STOOPEN
& meeûs**

LimePaint (cal)

Ficha técnica

Tiempo de endurecimiento	Endurecido completamente después de 2-3 meses por carbonatación
Temperatura	Temperatura ambiente y de la superficie, entre 8 y 25 °C.
Herramientas recomendadas	Brocha de cal
Limpieza de herramientas	Agua.
Conservabilidad	Mínimo 1 año: seca, en envase cerrado. Al menos 1 semana mezclado con agua.

TABLAS DE CONVERSIÓN

PIGMENTO

	1 kg	2 kg	4 kg	6 kg	8 kg	16 kg
5 %	50 g	100 g	200 g	300 g	400 g	800 g
10 %	100 g	200 g	400 g	600 g	800g	1600g
15 %	150 g	300 g	600 g	900 g	1200 g	2400 g

AGUA

1 kg	2 kg	4 kg	6 kg	8 kg	16 kg
1 l	2 l	4 l	6 l	8 l	16 l

Cantidades mínimas recomendadas

OBSERVACIONES

Stooppen & Meeûs asume la responsabilidad de la calidad de sus productos, pero declina toda responsabilidad con respecto al procesamiento de los mismos. El cliente es personalmente responsable del uso o procesamiento de los productos. La información proporcionada en esta ficha técnica constituye una descripción general del producto. Consulte siempre la última versión del manual, la ficha técnica y la ficha de datos de seguridad para su uso y procesamiento.

Stooppen & Meeûs N.V. Van Praetstraat 22. 2660 Hoboken - Bélgica

IVA: BE0450 824 623

www.stooppen-meeus.com info@stoopen-meeus.com