



since 1894 by

**STOOPEN
& meeûs**

LimeStucco (cal)

Ficha técnica

DESCRIPCIÓN

LimeStucco es un revoque de cal en polvo, que resulta especialmente adecuada para todo tipo de técnicas de estuco decorativo. Con LimeStucco se puede hacer un acabado uniforme o matizado, brillante o mate. Este revoque de cal mineral eco amigable tiene una alta permeabilidad al vapor de agua y evita la aparición de moho.

SUPERFICIE

En interiores sobre todas las superficies minerales estables, así como sobre capas de pintura antiguas, madera, mdf y metal. La superficie debe tener una forma rígida, sólida, ser estable, estar seca y limpia, libre de capas separables (tales como polvo, grasa, partículas sueltas, etc.).

Superficies sin pintar:

En caso de superficies arenosas altamente absorbentes, aplique siempre, en primer lugar, Uniwall Fix y luego Uniwall Primer NF-21, antes de colocar LimeStucco.

Superficies pintadas: lije/deslustre (con papel de lija grano 120-150) antes de aplicar Uniwall Primer NF-21.

PREPARACIÓN

LimeStucco, envasado por 4 o 8 kg, se colorea con pigmentos en polvo Stoopen & Meeûs (5 % a 15 % de pigmento). Todos los pigmentos se pueden mezclar entre sí.

Mezcle el pigmento en la cantidad indicada de agua de preparación y luego añada gradualmente LimeStucco.

Mezcle mecánicamente durante 5-8 minutos, hasta obtener una sustancia suave y homogénea.

Prepare siempre suficiente pintura para aplicar la capa de acabado en toda la superficie.

APLICACIÓN

LimeStucco se aplica con una llana veneciana o japonesa. Para más información sobre las diferentes técnicas, consulte las instrucciones.

LimeStucco se puede proteger contra las manchas y la contaminación por contacto con el barniz Uniwall 1KPUMATT de Stoopen & Meeûs o con la cera Uniwall.

Uniwall 1KPUMatt se aplica de forma delgada y cruzada con un rodillo de fieltro fino.

Aplique la cera Uniwall de forma delgada con una llana veneciana o una llana de yeso japonesa.

Después de la aplicación, se puede pulir con una almohadilla de lana para darle más brillo.

Stoopen & Meeûs aconseja, antes de realizar el trabajo completo, ejecutar siempre algunas pruebas representativas, teniendo en cuenta el tipo y condición de la superficie base.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Forma de presentación	Polvo blanco.
pH	11 a 12
Agua para la preparación	+/-0,8 litros/kg, dependiendo de la superficie, la técnica y la pigmentación. LimeStucco el día anterior, se puede añadir más cantidad de agua (1,0-1,1 l/kg). Por la noche, LimeStucco se espesará. Después, sobre todo no remover antes de usar. Una mayor cantidad de agua en LimeStucco garantiza un mejor procesamiento.
Adherencia	Muy buena adherencia en diversas superficies. Para evitar las diferencias de color provocadas por diferencia en absorción, aplique primero la imprimación Stoopen & Meeûs Uniwall NF21. <u>En el caso de superficies arenosas altamente absorbentes</u> , aplique primero Uniwall fix en toda la superficie, (fijación impregnadora) y luego Uniwall Primer NF21.



since 1894 by

**STOOPEN
& meeûs**

LimeStucco (Cal)

Ficha técnica

Número de capas	1-2 capas dependiendo de la superficie y el aspecto deseado.
Consumo LimeStucco	0,25-0,5 kg/m ² de polvo seco por capa. El consumo depende en gran medida de la superficie y el grosor de la capa.
Tiempo de procesamiento/ vida útil	Una vez preparado, el producto puede espesar ligeramente. Puede utilizarse durante semanas.
Tiempo de secado	1-5 horas dependiendo de la superficie base y de las condiciones. Se puede pintar inmediatamente después de que se haya secado.
Tiempo de endurecimiento	Endurecido completamente después de 2-3 meses por carbonatación
Temperatura	Temperatura ambiente y de la superficie, entre 8 y 25 °C.
Herramientas recomendadas	una llana veneciana o japonesa
Limpieza de herramientas	Agua.
Conservabilidad	Mínimo 1 año: seca, en envase cerrado. Al menos 1 semana mezclado con agua.

TABLAS DE CONVERSIÓN

PIGMENTO

	1 kg	2 kg	4 kg	6 kg	8 kg	16 kg
5 %	50 g	100 g	200 g	300 g	400 g	800 g
10 %	100 g	200 g	400 g	600 g	800g	1600g
15 %	150 g	300 g	600 g	900 g	1200 g	2400 g

AGUA

1 kg	2 kg	4 kg	6 kg	8 kg	16 kg
0,8 l	1,6 l	3,2 l	4,8 l	6,4 l	12,8 l

Cantidades mínimas recomendadas

OBSERVACIONES

Stooppen & Meeûs asume la responsabilidad de la calidad de sus productos, pero declina toda responsabilidad con respecto al procesamiento de los mismos. El cliente es personalmente responsable del uso o procesamiento de los productos. La información proporcionada en esta ficha técnica constituye una descripción general del producto. Consulte siempre la última versión del manual, la ficha técnica y la ficha de datos de seguridad para su uso y procesamiento.

Stooppen & Meeûs N.V. Van Praetstraat 22. 2660 Hoboken - Bélgica

IVA: BE0450 824 623

www.stooppen-meeus.com

info@stoopen-meeus.com