

DESCRIPCIÓN

OxiQ es un acabado decorativo a base de polvo de cobre adecuado para el acabado de paredes y objetos decorativos. Después de aplicar una capa de OxiQ, las partículas de cobre se activan con el activador RustiQ y OxiQ de Stoopen & Meeûs. El resultado final es determinado por la técnica de espátulado y la activación.

OxiQ puede combinarse fácilmente con RustiQ, un acabado decorativo a base de polvo de hierro. Dado que RustiQ y OxiQ se activan con el mismo activador, los productos pueden utilizarse simultáneamente o uno por uno para conseguir efectos decorativos combinados.

Utilizar exclusivamente en interiores. No utilice este producto en superficies de uso intensivo, como encimeras, suelos y escaleras.

SUPERFICIE

La superficie debe ser estable, sólida, seca, limpia y libre de capas separables (tales como polvo, grasa, partículas sueltas, etc.).

Aplique siempre Stoopen & Meeûs StucPrimer para lograr una mejor adherencia.

PREPARACIÓN

OxiQ está disponible en paquetes de 4 kg.

Mezcle OxiQ en la cantidad prescrita de agua de preparación (0,88 l por 4 kg).
Incorpore OxiQ gradualmente y mezcle mecánicamente hasta obtener una consistencia homogénea.

Prepare siempre suficiente OxiQ para aplicar la capa de acabado en toda la superficie.

Si se guarda en un recipiente hermético y protegido de la luz solar directa y de las heladas, OxiQ puede ser utilizado durante varias semanas.

APLICACIÓN

Primer: la superficie se prepara con 1 capa de Stoopen & Meeûs StucPrimer (tiempo de secado $\pm$ 1 hora, dependiendo de la absorción de la superficie).

OxiQ: primera capa

- Utilice una llana veneciana o japonesa y aplique OxiQ en una capa delgada ($\pm$ 0,5/m²).
- Transcurridos 10 a 20 minutos desde la aplicación de OxiQ, active toda la superficie con el activador. El activador debe aplicarse generosamente con movimientos entrecruzados. El OxiQ debe quedar saturado de forma uniforme y completa por el activador.
 - o Para obtener un resultado texturizado: aplique la pasta OxiQ y repásela con un rodillo de pelo largo o un rodillo de grano fino. Después de 15-30 minutos, alise la textura a su gusto con una llana o un rodillo de fieltro y deje secar. Tras 3-4 horas de secado, se puede activar sin perder el efecto texturizado.
- La activación puede realizarse hasta varios días después de la aplicación, pero con anterioridad a la colocación de la capa protectora. El activador se aplica con un rodillo y puede pulirse suavemente con la llana.
- Una vez seco, se aplica una segunda capa de activador.

OxiQ: segunda capa para matices adicionales

- Después de que se seque la primera capa de OxiQ, se puede aplicar una segunda capa de OxiQ (u RustiQ si lo prefiere) en varios lugares, activándola a continuación tal como se ha descrito anteriormente.

Efectos decorativos adicionales

- El yeso también puede seguir procesándose (antes o inmediatamente después de la activación) por ejemplo con un rodillo de grano fino Stoopen & Meeûs para conseguir una estructura de óxido extra.

Proteger OxiQ:

OxiQ no es resistente al barrido y debe protegerse (tras un tiempo de secado de 8-12 horas) con Uniwall 1KPUMat. Uniwall 1KPUMat se aplica de manera uniforme y fina con un rodillo de fieltro (5 mm). Una capa es suficiente. Para superficies que se usen más intensivamente, aplique 2 capas. Uniwall 1KPUMat hace más intensos los colores.

Antes de realizar el trabajo completo, Stoopen & Meeûs aconseja ejecutar siempre algunas pruebas representativas, teniendo en cuenta el tipo y condición de la superficie base.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Forma de presentación	OxiQ es un polvo gris. El activador RustiQ & OxiQ es un líquido transparente.
Consumo OxiQ	±0,5 kg/m ² /capa
Consumo activador RustiQ y OxiQ	±0,1 l/m ² /capa La activación en varios pasos permite controlar mejor el resultado final.
Tiempo de secado y endurecimiento	El tiempo de secado depende de la superficie base y de las condiciones. OxiQ queda seco a la mano después de 3-4 horas como mínimo. OxiQ se endurece completamente al cabo de 7 días como mínimo. Activador RustiQ y OxiQ; tiempo de secado mínimo de 1 a 2 horas sobre una superficie seca. Tenga en cuenta que OxiQ no es resistente al barrido y debe protegerse.
Temperatura	Temperatura ambiente y de la superficie, entre 10 y 25 °C.
Herramientas recomendadas	Para aplicar OxiQ: llana veneciana o japonesa Para aplicar el activador RustiQ y OxiQ: rodillo
Limpieza de herramientas	Agua y jabón
Conservabilidad	OxiQ + activador RustiQ y OxiQ: 12 meses (ver embalaje). Mantener en lugar fresco y protegido del hielo en el embalaje original sin abrir. Proteger de la luz del sol.

OBSERVACIONES

Stoopen & Meeûs asume la responsabilidad de la calidad de sus productos, pero declina toda responsabilidad con respecto al procesamiento de los mismos. El cliente es personalmente responsable del uso o procesamiento de los productos. La información proporcionada en esta ficha técnica constituye una descripción general del producto. Antes de la utilización y el procesamiento, consulte siempre la ficha técnica y la ficha de datos de seguridad en nuestro sitio web. Stoopen & Meeûs recomienda seguir nuestros cursos de formación para limitar el riesgo de errores de instalación.



since 1894 by

**STOOPEN
& meeus**

OxiQ + activator

Ficha técnica

Bélgica

IVA: BE0450 824 623

www.stoopen-meeus.com

info@stoopen-meeus