

DESCRIPCIÓN

Rifine es un revoque de cal decorativo, natural y versátil para el acabado de paredes (interiores) y techos. Puede ser brillante o mate, con pocos o muchos matices de color. Rifine es un revoque que se procesa de manera fácil e intuitiva y se aplica en dos capas. Se trata de un revoque de cal con un tiempo abierto en la pared especialmente prolongado, lo cual permite ajustarlo sin esfuerzo manteniendo el aspecto y el tacto (por ejemplo, lijándolo). Se puede colorear con pigmentos en polvo de Stoopen & Meeûs.

SUPERFICIE

En interiores sobre todas las superficies minerales estables, así como sobre capas de pintura antiguas, madera, mdf y metal. La superficie debe tener una forma rígida, sólida, ser estable, estar seca y limpia, libre de capas separables (tales como polvo, grasa, partículas sueltas, etc.).

Superficies sin pintar: En caso de superficies arenosas altamente absorbentes, aplique siempre, en primer lugar, StucPrimer, antes de colocar Rifine.

Superficies pintadas: lije/deslustre (con papel de lija grano 120-150) antes de aplicar StucPrimer.

PREPARACIÓN

Rifine, envasado por 16 kg, se colorea con pigmentos en polvo Stoopen & Meeûs (1.25 % a 7.5 % de pigmento). Todos los pigmentos se pueden mezclar entre sí.

Mezcle el pigmento en la cantidad indicada de agua de preparación y luego añada gradualmente Rifine.

Mezcle mecánicamente durante 5-8 minutos, hasta obtener una sustancia suave y homogénea.

Prepare siempre suficiente pintura para aplicar la capa de acabado en toda la superficie. Si fuera necesario, remover mientras tanto o añadir un poco de agua y mezclar de nuevo.

Atención: diluir y mezclar adicionalmente puede provocar diferencias de color

APLICACIÓN

Rifine se aplica con una llana veneciana o japonesa. La primera capa es una capa de raspado, mientras que la segunda capa proporciona efectos decorativos más pronunciados y profundidad. La primera capa debe estar seca antes de aplicar la segunda.

Rifine se puede proteger contra las manchas y la contaminación por contacto con el barniz Uniwall 1KPUMatt, el barniz Uniwall 1KPU Gloss o con la cera Uniwall de Stoopen & Meeûs. Uniwall 1KPUMatt / Uniwall 1KPU Gloss se aplica de forma delgada y cruzada con un rodillo de fieltro fino. Aplique la cera Uniwall de forma delgada con una llana veneciana o una llana de yeso japonesa. Después de la aplicación, se puede pulir con una almohadilla de lana para darle más brillo.

Stoopen & Meeûs aconseja, antes de realizar el trabajo completo, ejecutar siempre algunas pruebas representativas, teniendo en cuenta el tipo y condición de la superficie base.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Forma de presentación	Polvo blanco.
pH	11 a 12
Agua para la preparación	0,35 litros/kg, dependiendo de la superficie, la técnica y la pigmentación.
Adherencia	Muy buena adherencia en diversas superficies. Para evitar las diferencias de color provocadas por diferencia en absorción, aplique primero la imprimación Stoopen & Meeûs StucPrimer.
Número de capas	2 capas
Consumo Rifine	0,75 kg/m ² de polvo seco por capa. El consumo depende en gran medida de la superficie y el grosor de la capa.
Tiempo de procesamiento / vida útil	Una vez preparado, el producto puede espesar ligeramente. Puede utilizarse durante semanas.

Rifine

Ficha técnica

Tiempo de secado	6 horas dependiendo de la superficie base y de las condiciones. Se puede pintar inmediatamente después de que se haya secado.
Tiempo de endurecimiento	Endurecido completamente después de 2-3 meses por carbonatación
Temperatura	Temperatura ambiente y de la superficie, entre 8 y 25 °C.
Herramientas recomendadas	una llana veneciana o japonesa
Limpieza de herramientas	Agua.
Conservabilidad	Mínimo 1 año: seca, en envase cerrado. Al menos 1 semana mezclado con agua.

TABLAS DE CONVERSIÓN

PIGMENTO

	1 kg	2 kg	4 kg	6 kg	8 kg	16 kg
1.25 %	12.5 g	25 g	50 g	75 g	100 g	200 g
2.5 %	25 g	50 g	100 g	150 g	200 g	400 g
5 %	50 g	100 g	200 g	300 g	400 g	800 g
7.5 %	75 g	150 g	300 g	450 g	600 g	1200 g

AGUA

1 kg	2 kg	4 kg	6 kg	8 kg	16 kg
0,35 l	0.7 l	1.4 l	2.1 l	2.8 l	5.6 l

Cantidades mínimas recomendadas

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Mezclar Rifine en exteriores o en un lugar bien ventilado. Rifine es un producto fuertemente alcalino. Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Puede irritar las vías respiratorias. Mantener fuera del alcance de los niños. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir enjuagando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/... EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua/... Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

UFI: E600-Y06Y-400C-42WE



Peligros

OBSERVACIONES

Stooppen & Meeûs asume la responsabilidad de la calidad de sus productos, pero declina toda responsabilidad con respecto al procesamiento de los mismos. El cliente es personalmente responsable del uso o procesamiento de los productos. La información proporcionada constituye una descripción general del producto. Antes del uso y procesamiento de nuestros productos, consulte siempre la última versión del manual (si procede), la ficha técnica y la ficha de datos de seguridad. Están disponibles en nuestro sitio web o a través del código QR de la etiqueta del embalaje del producto. Stooppen & Meeûs recomienda seguir los cursos de formación que ofrece para limitar el riesgo de errores de instalación.

Stooppen & Meeûs N.V. Van Praetstraat 22. 2660 Hoboken - Bélgica
www.stooppen-meeus.com info@stoopen-meeus.com

IVA: BE0450 824 623