

DESCRIPCIÓN

StucDeco es un producto mineral decorativo de alta calidad para el revestimiento ininterrumpido de suelos y paredes en interiores. StucDeco es un producto mineral que, en cuanto al aspecto decorativo y la apariencia, es comparable con la piedra natural de alta calidad.

SUPERFICIE

En interiores, sobre todas las superficies minerales sólidas y estables, así como sobre azulejos, MDF, encimeras, formas sanitarias, etc. La superficie debe ser sólida, estable, seca y limpia, libre de capas separables (tales como polvo, grasa, partículas sueltas, etc.). StucDeco puede utilizarse en combinación con calefacción por suelo radiante.

En las zonas húmedas, como una ducha, aplique siempre una capa hidrófuga (compruebe las normas locales), preferiblemente un sellador a base de cemento. Si es necesario, solicite asesoramiento técnico para la preparación de la superficie.

Consulte el manual para obtener más información.

PREPARACIÓN

StucDeco, envasado por 4 o 16 kg, se colorea con pigmentos en polvo Stooppen & Meeûs (2,5 %, 5 %, 7,5 % de pigmento). Todos los pigmentos se pueden mezclar entre sí.

En primer lugar, mezcle el pigmento en la cantidad indicada de agua de preparación.

A continuación, añada gradualmente StucDeco y mezcle hasta obtener una masa homogénea. Puede añadir más agua, dependiendo de la técnica.

Prepare siempre suficiente StucDeco para aplicar la capa de acabado en toda la superficie.

Si fuera necesario, remover mientras tanto o añadir un poco de agua y mezclar de nuevo.

En la capa final, utilice consecuentemente la misma cantidad de agua para toda la superficie.

APLICACIÓN

Primer: la superficie se prepara con 1 capa de Stooppen & Meeûs StucPrimer (tiempo de secado $\pm$ 1 hora, dependiendo de la absorción de la superficie).

Aplicación de StucDeco: llana veneciana. Aplique en capas sucesivas de, como máximo, 1 mm. Para más información, consulte el manual.

Capa protectora: StucDeco debe estar protegido en todas las superficies que puedan entrar en contacto con la humedad y/o las manchas. Si StucDeco se utiliza para aplicaciones sometidas a un desgaste (intenso) (suelos, paredes y suelos de ducha, encimeras, ...), se recomienda una combinación de 1 capa de StucSealer y 2 capas de Stooppen & Meeûs SVPU (2KPU), aplicando según las instrucciones descritas en el manual. El acabado de las aplicaciones decorativas se puede hacer con el barniz Stooppen & Meeûs Uniwall 1KPUMatt o con la cera Uniwall.

Mientras StucDeco no esté protegido, evite todo contacto con la humedad. La capa protectora puede afectar al color.

Consulte siempre el manual extenso para obtener una descripción detallada de las distintas aplicaciones y métodos de trabajo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Forma de presentación	Polvo blanco.
pH	12 a 13
Agua para la preparación	$\pm$ 0,3 litros/kg, dependiendo de técnica.
Adherencia	Muy buena adherencia en Stooppen & Meeûs StucPrimer
Número de capas	2 capas
Consumo StucDeco	$\pm$ 1,5 kg/m ² para $\pm$ 1,5 mm de grosor de capa en 2 capas. El consumo depende en gran medida de la superficie y el grosor de la capa.



since 1894 by

**STOOPEN
& meeûs**

StucDeco

Ficha técnica

Tiempo de procesamiento /Vida útil	3 - 4 horas
Tiempo de secado	2 - 6 horas: en función de las condiciones (temperatura, humedad) - húmedo sobre húmedo: ½ - 1 hora entre una y otra.
Tiempo de endurecimiento	Totalmente endurecido después de 1 semana, y se puede caminar sobre él 24 horas después de que se haya secado.
Temperatura	Temperatura ambiente y de la superficie, entre 8 y 25 °C.
Herramientas recomendadas	Llana veneciana, llana de yeso japonesa
Limpieza de herramientas	Agua.
Conservabilidad	Mínimo 1 año: seca, en envase cerrado.

TABLAS DE CONVERSIÓN

PIGMENTO

	1 kg	2 kg	4 kg	6 kg	8 kg	16 kg
2,5 %	25 g	50 g	100 g	150 g	200 g	400 g
5 %	50 g	100 g	200 g	300 g	400 g	800 g
7,5 %	75 g	150 g	300 g	450 g	600 g	1200 g

AGUA

1 kg	2 kg	4 kg	6 kg	8 kg	16 kg
0,3 l	0,6 l	1,2	1,8 l	2,4 l	4,8 l

Cantidades mínimas recomendadas

Stooppen & Meeûs asume la responsabilidad de la calidad de sus productos, pero declina toda responsabilidad con respecto al procesamiento de los mismos. El cliente es personalmente responsable del uso o procesamiento de los productos. La información proporcionada en esta ficha técnica constituye una descripción general del producto. Consulte siempre la última versión del manual, la ficha técnica y la ficha de datos de seguridad para su uso y procesamiento.

Stooppen & Meeûs N.V. Van Praetstraat 22. 2660 Hoboken - Bélgica

IVA: BE0450 824 623

www.stooppen-meeus.com info@stoopen-meeus.com