

DESCRIPCIÓN

StucVestre es un estuco decorativo bicomponente, modificado con epoxi y a base de agua. Es apto para uso en interiores sobre casi cualquier superficie firme, estable y nivelada, tanto en suelos como en paredes. StucVestre se ha desarrollado como un revestimiento decorativo-funcional con un espesor de capa de aproximadamente 0,5 mm, dependiendo del sustrato, el número de capas y el resultado deseado.

StucVestre se puede teñir con pigmentos en polvo de Stooppen & Meeûs, lo que permite una gran libertad creativa.

Aplicable en suelos y paredes en espacios residenciales y comerciales como tiendas, restaurantes, showrooms, oficinas, etc.

Nota: No apto para suelos sometidos a neumáticos de goma, como neumáticos de automóviles o bicicletas.

SUPERFICIE

El sustrato debe ser firme, estable, seco, limpio y libre de capas separadoras (como polvo, grasa, partículas sueltas, etc.). Adecuado para interiores en soleras de cemento, hormigón, yeso o enlucidos de cemento y otros sustratos estables.

Para suelos, siempre aplicar StucResin RFM Primer (incluyendo 40% de cuarzo fino + 10% de agua) para una óptima adherencia. Para paredes, StucPrimer es suficiente. Después del secado, lijar ligeramente e eliminar el polvo.

Nota: La capa decorativa no soluciona problemas del sustrato.

APLICACIÓN

StucVestre se aplica en una capa fina con una llana de acero inoxidable. En suelos, se aplican 2 capas sobre StucResin RFM Primer, mientras que en paredes basta con 1 capa sobre StucPrimer. StucVestre se alisa uniformemente con la llana, pero también se puede aplicar con una ligera textura en paredes.

StucVestre siempre debe protegerse con StucResin PU. Antes de la aplicación, lijar ligeramente la superficie con un grano de 120-150. Se recomiendan 2 capas de StucResin PU en suelos y al menos 1 capa en paredes. La capa protectora tiene poca influencia en el color y proporciona un grado de brillo uniforme.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Forma de presentación y proporción de la mezcla	Componente A (91 %-100 partes), Componente B (9 % - 10 partes). StucVestre consta de un componente A y un componente B y está envasado en 14,5 kg (A) y 1,5 kg (B).
Dilución	Para superficies verticales, preferiblemente no diluir. Para superficies horizontales, se puede diluir entre un 0-3 % con agua.
Pigmentación	StucVestre se colorea con pigmentos en polvo de Stooppen & Meeûs (0,31 %, 0,62 %, 1,25 %, 2,5 %, máximo 5 % de pigmento – 50 g, 100 g, 200 g, 400 g, máximo 800 g por 16 kg).

Materia sólida	88-92 % (ASTM D2369)
Fuerza de presión	> 60 MPa (UNI 13892/2)
Adherencia	Adherencia en hormigón > 1,5 MPa (ASTM D 4541)
Número de capas	Dos capas decorativas sobre una superficie perfectamente estable y nivelada para suelos, con StucResin RFM Primer (granulado). Las paredes pueden acabarse con una sola capa de StucPrimer.
Consumo	Dependiendo de la técnica utilizada, 0,550 kg/m ² por capa y aproximadamente 0,5 mm de espesor de capa sobre un sustrato uniforme.
Tiempo de procesamiento / vida útil	50-60 minutos a 20 °C ± 2 °C después de mezclar. Más corto a temperaturas más altas.
Tiempo de secado	Seco al tacto 1-2 horas - dependiendo del grosor de la capa y de las condiciones. 2ª capa después de 6-24 horas - dependiendo del grosor de la capa y de las condiciones.
Tiempo de endurecimiento	<u>Totalmente endurecido después de 1 semana.</u> Se puede caminar sobre él 24 después de que se haya secado.
Temperatura	Temperatura ambiente y de la superficie entre 15-25 °C. Evite la luz solar directa y las corrientes de aire. Humedad del aire <70 %.
Conservabilidad	COMPONENTE A 12 meses: seco, en envase cerrado, mín. 10 °C. COMPONENTE B 12 meses: seco, en envase cerrado, mín. 10 °C.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

 ATENCIÓN	Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Usar guantes de protección y protección ocular/ facial. Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. En caso de irritación o sarpullido en la piel: Consultar a un médico. Quitarse la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla.
	Contiene TEPA ADDUCT POLYMER CMIT/MIT - 5-COLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE ET 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE (3:1), 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE, 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ONE
	UFI : 5V01-Q0R9-E00H-27UQ
COMPONENTE B	Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Usar guantes de protección y protección ocular/ facial. Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. En caso de irritación o sarpullido en la piel: Consultar a un médico. En caso de persistencia de la irritación ocular: Consultar a un médico. Lavarse las manos concienzudamente

 ATENCIÓN	después de la manipulación. Quitarse la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla.
	Contiene 2,2-BIS-[4-(2,3-EPOSSIPOPOSSI)FENIL]-PROPANO OXIRANE, MONO[(C12-14-ALKYLOXY)METHYL] DERIVS.
	UFI: DX01-70EP-R000-RKES

Contenido de COV producto mezclado máx. 25 g/l (sin agua).

OBSERVACIÓN

Stoopen & Meeûs asume la responsabilidad por la calidad de sus productos, pero no asume ninguna responsabilidad en relación con el procesamiento de estos productos. El cliente es el responsable del uso o procesamiento de las mercancías. La información proporcionada en esta ficha técnica se considera una descripción general del producto. Consulte siempre la última versión del manual, la ficha técnica y la ficha de datos de seguridad para su uso y procesamiento.

Stoopen & Meeûs N.V. Van Praetstraat 22. 2660 Hoboken – Bélgica. IVA: BE0450 824 623

www.stoopen-meeus.com info@stoopen-meeus.com